

# قطع زجاجية ملونة رومانية تم التنقيب عنها في طرابلس ، ليبيا: دراسة خصائص كيميائية فيزيائية

تم العثور على مجموعات كبيرة من التحف الزجاجية الملونة في موقع أثري في شمال طرابلس، ليبيا من الفترة الرومانية. الهدف الرئيسي للبحث هو دراسة تكنولوجيا الصناعة ومصدرها المحتمل و تركيب الزجاج وماتعرض له من عمليات التآكل. تم فحص القطع وتسجيلها تسجيلاً أثرياً. وكما تم ودراستها وذلك باستخدام الميكروسكوب الضوئي وكذلك باستخدام جهاز تشتت الأشعة السينية والمزود بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح وكذلك تم التحليل باستخدام تقنور الأشعة السينية ثم دراسة النتائج وتحديد العناصر المكونة للعينات واقتراح التركيب وشرح المواصفات الخاصة للقطع ووفقا للفحص المجهرى، فإنه يمكن أيضا ملاحظة أن التقنية الرئيسية المستخدمة لتشكيل الزجاج هي النفخ من خلال نتائج الفحص والتحليل يمكن تأكيد الآتى:- المكون الرئيسي للزجاج هو السيلكا ومصدرها الرمال يستخدم أكسيد الكالسيوم ومصدره الحجر الجيري ويستخدم ليزيد من مقاومة الزجاج للرطوبة و استخدم القلوى كمصهر وذلك لتقليل درجة حرارة إنصهار السيلكا أما عن وجود الألومنيوم فيعتبر من المواد التي تزيد من صلابة الزجاج وتعمل على تماسكه والرصاص من العوامل التي تساعد على التقريب بين درجة التمدد والانكماش على سطح الزجاج مع نسب من الحديد والمنجنيز والنحاس كعناصر ملونة أما بالنسبة لوجود الكلور والكبريت بنسبة صغيرة فقد يكون كل منهما كشوائب.

كذلك استخدام أكاسيد الحديد للحصول على اللون الأخضر أن أيون الحديدوز  $Fe^{+2}$  يعطى اللون الأزرق بينما أيون الحديدك  $Fe^{+3}$  يعطى لون أصفر حيث يدخل كمكون ومطور للتركيب الشبكي وعلى ذلك فإن اللون الناتج عن إجتماعهما هو اللون الأخضر وأنه عند وجود زيادة فى نسبة أيون الحديدوز 60% من وزن الحديد الموجود فإن الزجاج يتكون باللون الأزرق. ويعتمد اللون على تركيب الزجاج وزيادة نسبة أكسيد الصوديوم أو أكسيد البوتاسيوم (القلوى) حيث يرجع التغير فى اللون الى التغير فى قاعدة الزجاج حيث يتغير اللون من الأخضر الى الأصفر وأن اللون الأخضر الغامق نتج عن وجود المنجنيز الجو الرطب أو التربة التى ترتفع فيها نسبة الرطوبة مع وجود نسبة منخفضة من أيونات الكالسيوم حيث فإنها تؤدي الى تلف مؤكد للأثار حيث الظروف غير المستقرة تجعل أيونات الصوديوم أو البوتاسيوم يتحرك فى إتجاه الماء ويمكن فى إتجاه الماء أن نجد أن ايونات الهيدروجين تحل محلها بالأيونى على سطح الزجاج ببطئ ويمكن أن تؤدي الى إعتام الزجاج