



كلية الآثار
قسم الترميم



دراسة تنظيف الأحجار الجيرية الأثرية باستخدام البكتيريا

تطبيقا على نموذج مختار

رساله مقدمة

لنيل درجة الدكتوراة فى ترميم وصيانة الآثار

إعداد الباحثة

مشيرة جمال محمد حمد

مدرس مساعد بقسم ترميم الآثار - كلية الآثار - جامعة الفيوم

إشراف

أ. د . محمد السيد عبدالعزيز

أستاذ الميكروبيولوجى والتكنولوجيا الحيوية
بالمركز القومى للبحوث

أ. د . محمد كمال خلاف

أستاذ ترميم الآثار ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب
كلية الآثار - جامعة الفيوم

ملخص الرسالة

يتناول موضوع الرسالة " دراسة تنظيف الأحجار الجيرية الأثرية باستخدام البكتيريا تطبيقا على نموذج مختار " وتتكون من ثلاثة فصول ، ومناقشة النتائج التي تم التوصل إليها ، وبعض التوصيات الهامة وقائمة المراجع وذلك كما يلي :-

الفصل الأول

دراسة استخدام البكتيريا في التنظيف الحيوي لأسطح الأحجار الجيرية الأثرية

يتناول هذا الفصل دراسة ميكانيكية تكوين الطبقات السوداء على أسطح الأحجار الجيرية الأثرية ، ودور الترسيب الرطب والجاف في التلف ، وتعتبر طبقات التلف والقشور السطحية أكثر أشكال التجوية شيوعا على واجهات المباني الأثرية بمدينة القاهرة ، وتصنف هذه القشور وفقا للون إلى القشور السوداء والبيضاء ، وتعتبر القشور السوداء أكثر أشكال الإتساعات شيوعا على المباني الأثرية ، وتنقسم إلى القشور السوداء الحبيبية والصفائحية ، وتنمو هذه القشور فى الأماكن المحمية من تأثير الأمطار المباشرة ، حيث تنمو القشور السوداء الحبيبية فى الأماكن المنحوتة المحمية ، بينما تغطى القشور السوداء الصفائحية الجدران بأكملها وواجهات المباني والنمو الأكثر شيوعا فى المناطق الرأسية.

كما يتناول دراسة البكتيريا وتركيب الخلية البكتيرية وأشكالها والظروف الملائمة لنمو البكتيريا ، ويتناول أيضا دراسة التنظيف الحيوى للطبقات السوداء من خلال دراسة مسارى إختزال الكبريتات ، وهما مسارى الإختزال التمثيلى واللاتمثيلى للكبريتات بواسطة البكتيريا ، وتطبيقات التنظيف الحيوى بواسطة البكتيريا المختزلة للكبريتات فى تنظيف الطبقات السوداء ، وأنواع الأنظمة الحاملة للخلايا البكتيرية فى التنظيف الحيوى .

الفصل الثاني

الفحوص والتحليل لبعض الأحجار الجيرية الأثرية

يتناول هذا الفصل طرق الفحص والتحليل التي أجريت على الطبقات السوداء المتكونة على الجدران الخارجية بمسجدى السلطان حسن والرفاعى وسور قلعة صلاح الدين الأيوبي ، حيث تم فحص الطبقات السوداء بإستخدام الميكروسكوب المجسم والميكروسكوب المستقطب وكذلك الفحص والتحليل بإستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح ، والتحليل بواسطة حيود الأشعة السينية والأشعة تحت الحمراء ومطياف الرامان . وجاءت نتائج الفحوص والتحليل كما يلي :

- أظهرت نتائج الفحص بالميكروسكوب المجسم للطبقات السوداء بالمباني الأثرية موضوع الدراسة تكون طبقات سوداء سميكة غير منتظمة الشكل على السطح .

- أظهر الفحص بالميكروسكوب المستقطب إحتواء الحجر الجيري على الحفريات وحدوث بعض العمليات الجيولوجية بالحجر الجيري مثل التلاحم والتحجر بمسجدى السلطان حسن والرفاعى ، وعملية إعادة التبلور بالحجر الجيري بسور القلعة .

- أظهرت نتائج الفحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح أن القشور السوداء تتكون بشكل رئيسى من بلورات الجبس التى تظهر في أشكال مورفولوجية مختلفة ، وإلى جانب التعرف على هياث بلورات الجبس المستقرة الوردية والإبرية الشكل في القشور السوداء ، وجدت أيضا تجمعات من حبيبات الجبس والتي تمثل مراحل مبكرة فى تكوين الجبس ، كما أظهر الفحص بواسطة الميكروسكوب الإلكتروني الماسح أيضا حدوث بعض العمليات الجيولوجية بالأحجار الجيرية بالمباني الأثرية محل الدراسة وهذا ما أكدته الدراسة بالميكروسكوب المستقطب .

- أظهرت نتائج التحليل بواسطة حيود الأشعة السينية والأشعة تحت الحمراء أن تركيب الطبقات السوداء غير متجانس وتتكون من معادن الجبس والكالسيت والهاليت ، وأظهر التحليل بوحدة EDX أن الطبقات السوداء تحتوى أيضا على أكاسيد الحديد والمعادن الطينية والكواتر ، كما أكد التحليل بمطياف الرامان وجود الجزيئات الكربونية فى تركيب الطبقة السوداء بمسجد الرفاعى وسور القلعة .

الفصل الثالث

دراسة تجريبية تطبيقية لتنظيف النموذج المختار من الأحجار الجيرية الأثرية باستخدام البكتريا

يتناول هذا الفصل دراسة تجريبية لتنظيف الطبقات السوداء المتكونة على سطح عينات من الحجر الجيري باستخدام أجناس بكتيرية مختلفة ، لتقييم كفاءة هذه الأجناس فى تنظيف الطبقات السوداء التى تتكون أساسا من الكبريتات ، حيث تم عزل البكتريا من التربة والتعريف الجزيئى لهذه الأجناس المعزولة ، إستخدمت فى هذه الدراسة أجناس بكتيرية تمثل مسارى إختزال الكبريتات بواسطة البكتريا وهما مسار الإختزال التمثيلى واللاتمثيلى للكبريتات ، حيث تم إختبار الأجناس البكتيرية التالية ، *Desulfovibrio sp.* , *Desulfohalobium* *sapovorans* , *Desulfocella sp.* , *E. cloacae*, *B. subtilis* , *P.aeruginosa* . كما يتناول مراحل إعداد كمادات التنظيف الحيوى ، بعد تنمية الأجناس البكتيرية فى الأوساط الغذائية المناسبة ومرور فترة التحضين تمت عملية الطرد المركزى لكل نوع من البكتريا لفصل الكتلة الحيوية عن البيئـة ، ويتم تعليق الكتلة الحيوية فى محلول الفوسفات المنظم وإضافة الأربوسيل كنظام حامل للخلايا البكتيرية ويتم مزج مكونات الكمادة جيدا عن طريق الخلط الميكانيكى ويجب أن تكون الكمادة صلبة بما يكفى لضمان البقاء على سطح الحجر . يتم تطبيق كمادة التنظيف الحيوى على السطح عن طريق ترطيب السطح بمحلول الفوسفات المنظم وتطبيق الورق اليابانى على السطح مما يسهل إزالة الكمادة بعد المعالجة ، ويتم تطبيقها على السطح كطبقة منتظمة ومستمرة بسـمك ٠,٥ إلى ١ سم وتغطية النظام الحيوى باستخدام غطاء بلاستيك لتوفير الظروف اللاهوائية لضمان نشاط البكتريا والإحتفاظ الجيد بالماء ، يتم تطبيق الكمادة على السطح لمدة ٢٤ ساعة وإزالة النظام الحيوى بعد المعالجة .

تم تقييم كفاءة الأجناس البكتيرية عن طريق دراسة تأثير التنظيف الحيوى على المظهر العام وإستخدام طرق الفحص والتحليل المختلفة ، حيث أظهرت نتائج التقييم البصرى بعد المعالجة أن الأجناس البكتيرية التالية ، *Desulfovibrio sp.* , *Desulfohalobium* *sapovorans*, *Desulfocella sp.* , *B.subtilis*, *P.aeruginosa* لم تعطى أى نتائج إيجابية فى التنظيف ولم تؤثر على الطبقات السوداء ، بينما أعطت بكتريا *Desulfovibrio sp.* أفضل النتائج فى تنظيف الطبقات السوداء

وإستعادة الحجر الجيري للونه الأصلي لكنها لم تؤثر على بقع الصدأ بالسطح ، كما أعطت بكتريا *Enterobacter cloacae* نتائج جيدة فى تنظيف الطبقات السوداء وبقع صدأ الحديد إلا أنه بقيت بعض الرواسب بالسطح .

كما تم تقييم المظهر العام أيضا بإستخدام مقياس التغير اللونى ، حيث حققت بكتريا *Desulfovibrio sp.* أفضل النتائج فى تنظيف الطبقات السوداء إلا أنها لم تؤثر فى بقع الصدأ بالسطح وأعطت قيم ٠،٤٢ ، ١٣،٣٨ على التوالي ، كما حققت بكتريا *Enterobacter cloacae* أيضا نتائج جيدة فى تنظيف الطبقات السوداء وبقع الصدأ على السطح وأعطت قيم ٤،٦٠ ، ٥،١١ على التوالي ، بينما لم تعطى الأجناس البكتيرية الأخرى أى نتائج إيجابية فى تنظيف الطبقات السوداء .

كما تم فحص السطح بإستخدام الميكروسكوب المجسم حيث نجحت بكتريا *Desulfovibrio sp.* فى تنظيف الطبقات السوداء لكنها لم تؤثر على بقع الصدأ بالسطح ، ونجحت أيضا بكتريا *Enterobacter cloacae* فى تنظيف الطبقات السوداء إلا أنه بقيت بعض الرواسب الجبسية بالسطح ، كما نجحت فى التأثير على بقع صدأ الحديد بالسطح ، بينما لم تؤثر الأجناس البكتيرية الأخرى فى تنظيف الطبقات السوداء .

أظهر الفحص بإستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح قبل التنظيف الحيوى إنتشار بلورات الجبس حيث تغطى السطح تماما ، كما تم التقييم أيضا بعد تطبيق كمادات التنظيف الحيوى لدراسة تأثير الأجناس البكتيرية المختلفة فى تنظيف الطبقات السوداء ، نجحت بكتريا *Desulfovibrio sp.* فى تنظيف الطبقات السوداء وترسيب الكالسيوم على السطح إلا أنها لم تؤثر فى بقع الصدأ بالسطح التى تتكون من معدن المجاتيت ، كما نجحت بكتريا *Enterobacter cloacae* فى تنظيف الطبقات السوداء وبقيت بعض الرواسب بالسطح من خلال إختزال الكبريتات إلى حمض السيستين ، حيث نجح حمض السيستين فى تنظيف بقع الصدأ بالسطح من خلال الفحص بإستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح ، بينما لم تؤثر الأجناس البكتيرية الأخرى فى تنظيف الطبقات السوداء .

تم التحليل بإستخدام طرق التحليل المختلفة بإستخدام حيود الأشعة السينية والأشعة تحت الحمراء ووحدة EDX الملحقة بالميكروسكوب الإلكتروني ، أكدت هذه الطرق أن تركيب الطبقات السوداء غير متجانس وتتكون من معادن الجبس والكالسيوم والدولوميت والكوارتز والهيماتيت والمجاتيت ، أظهرت نتائج التحليل بعد المعالجة أن بكتريا *Desulfovibrio sp.* نجحت فى تنظيف الطبقات السوداء وبقيت بقع الصدأ بالسطح ، كما نجحت بكتريا *Enterobacter*

cloacae فى تنظيف الطبقات السوداء وبقيت بعض الرواسب بالسطح لصعوبة وصول البكتريا إليها ، ونجحت أيضا فى التأثير على بقع الصدأ بالسطح .

كما يتناول هذا الفصل التطبيق العملى لتنظيف الطبقات السوداء فى بعض المناطق بسور قلعة صلاح الدين الأيوبي بإستخدام الأجناس البكتيرية التى أعطت أفضل النتائج فى الدراسة التجريبية ، أستخدمت بكتريا *Desulfovibrio sp.* فى تنظيف الطبقات السوداء وترسيب الكالسيوم مما يعمل على تقوية السطح ، تم تنظيف السطح تماما بعد أربع تطبيقات من كمادات التنظيف الحيوى المحملة بالبكتريا ، كما تم تنظيف الطبقات السوداء وبقع الصدأ بالسطح بإستخدام بكتريا *Enterobacter cloacae* التى نجحت فى التنظيف وأعطت نتائج جيدة بعد أربع تطبيقات من كمادات التنظيف الحيوى .