



تأثير التحكم الوظيفي لجسيمات السيليكا النانوية كحشوات للأغشية النانوية الرقيقة على أداء تحلية المياه

تم تحضير الأغشية النانوية الرقيقة المكونة من جزيئات السيليكا النانوية المسامية الممزوجة في طبقة البولي أميد من خلال البلمرة البينية لمفينيلين ديامين والكلوريد تريميسويل على غشاء البولي إيثيرسولفون المسامي. وقد تم تحضير جزيئات السيليكا النانوية بطريقه سول جل ثم تم اضافته مجموعات وظيفيه من خلال Octadecyltrichlorosilane وأظهرت قياسات امتصاص النيتروجين أن سلاسل الألكيل الكارهة للماء من Octadecyltrichlorosilane يمكن ان تكون موجوده علي المسام الداخليه لجزيئات السيليكا النانوية او تكون موجوده فقط علي سطح الجسيمات الخارجيه وذلك يعتمد علي عمليه اضافته المجموعات الوظيفيه وتركيز Octadecyltrichlorosilane . الجسيمات النانويه الوظيفيه التي يبلغ قطرها حوالي 80 نانومتر يمكن توزيعها بسهولة في الطور العضوي اثناء البلمره السطحيه. استند تقييم اداء الاغشيه الي قياسات نفاذيه الماء والايتانول ، بالاضافه الي ذلك فصل الملح من المحاليل المائيه. ولقد اشارت النتائج الي ان التطعيم الخارجي لجزيئات السيلكا النانويه فقط دون امتداده للمسام الداخليه، ادي الي زياده نفاذيه المياه والايتانول. علي العكس من ذلك ، فان تطعيم سطح المسام الداخليه لجزيئات السيليكا النانويه ادي الي زياده نفاذيه الايتانول وخفض نفاذيه الماء ، ويرجع ذلك في الاساس الي نفاذيه الماء من خلال Octadecyltrichlorosilane ولقد تم ايضا دراسته تأثير تحميل الجسيمات النانويه وكذلك تركيز Octadecyltrichlorosilane و مدي تأثير جزيئات السيليكا النانوية المسامية علي اداء الفصل للاغشيه النانويه الرقيقه.ولقد اوضحت النتائج ان نفاذيه المياه للاغشيه النانويه الرقيقه المطعمه بجزيئات السيليكا النانويه تحسنت بنسبه 63% مقارنة بالأغشيه النانويه الرقيقه الغير مطعمه بدون تأثير علي انتقائيه الغشاء. ويؤكد هذا العمل بوضوح علي العلاقه المباشره بين المسام الداخليه لجزيئات السيليكا النانوية المطعمه بالمجموعات النانويه الوظيفيه لطبقة البولي أميد علي زياده او نقصان نفاذيه المياه الناتجه من الأغشية النانوية الرقيقة.