

عنوان البحث:

" نمو لحظي لمواد مسامية من $\text{CuO} / \text{O-Doped g-C}_3\text{N}_4$ في أشكال كروية نانومترية لتحسين كفاءة

تخزين الليثيوم "

الملخص العربي

أصبح تطوير بطاريات أيون الليثيوم باستخدام أكاسيد العناصر الانتقالية أكثر جاذبية مؤخرًا ، نظرًا لسعتها النوعية العالية ، وقدرتها على معدل تخزين أفضل ، وكثافات طاقة العالية.

في هذا البحث ، تم تحضير المركب ($\text{CuO} / \text{O-doped g-C}_3\text{N}_4$) في عملية حرارية من خطوتين : الخطوة الأولى تمت عند 180 درجة مئوية والثانية تمت عن طريق الحرق في الهواء عند 300 درجة مئوية. عند استخدام $\text{CuO} / \text{O-doped g-C}_3\text{N}_4$ كمادة أنود داخل بطارية الليثيوم، حقق سعة تفريغ عالية تبلغ 738 مللي أمبير في الساعة واحتفظ بكفاءة تحويل $\sim 75.3\%$ بعد 100 دورة عند تيار 100 مللي أمبير مقارنة مع المركب CuO النقي الذي حقق (412 مللي أمبير في الساعة، $\sim 47\%$) و ($\text{O-doped g-C}_3\text{N}_4$ (66) مللي أمبير في الساعة ، $\sim 53\%$). وعند التيار (1 Ag^{-1}) ، فإن هذا المركب يُظهر قدرة تفريغ تبلغ 503 مللي أمبير في الساعة وكفاءة $\sim 80\%$ على مدى 500 دورة. يعزى الأداء الكهروكيميائي الممتاز للمركب ($\text{CuO} / \text{O-doped g-C}_3\text{N}_4$) إلى العوامل التالية: (أولاً) وجود مادة $\text{O-doped g-C}_3\text{N}_4$ ساعد في تقليل تجميع الجسيمات النانوية لمادة CuO ، مما يؤدي إلى تحسين نقل أيون الليثيوم وتدفق المحلول الموصل داخل الأنود ($\text{CuO} / \text{O-doped g-C}_3\text{N}_4$) ، وهذا يساعد على استخدام CuO ؛ (ثانياً) وفر الهيكل المسامي مساحة فعالة لنقل Li^+ أثناء عملية الشحن والتفريغ مما أدى إلى معالجة مشكلة تمدد حجم البطارية (ثالثاً) وجود $\text{O-doping g-C}_3\text{N}_4$ يؤدي إلى تقليل المسارات بالنسبة لحاملات الشحنة ، مما يضمن زيادة الموصلية الكهربائية لـ ($\text{CuO} / \text{O-doped g-C}_3\text{N}_4$) و (رابعاً) التفاعل القوي بين CuO و $\text{O-doped g-C}_3\text{N}_4$ يضمن استقرار الهيكل المعد أثناء عملية الشحن والتفريغ.