

التحقيق المغناطيسي والكهربي للتغير
الطوري في مركبات العناصر الانتقالية
ذات التركيب البروفيسكي

قدمت هذه الرسالة
سامية سليمان عرفات
لدرجة الدكتوراة في الفيزياء

كلية العلوم
جامعة القاهرة
1996

ملخص الرسالة

هدف هذه الرسالة دراسة تغيرات الطور بواسطة الخواص الكهربية و المغناطيسية لبعض معقدات العناصر الانتقالية ذات الأبعاد الاحادية و الثنائية و الدراسه تمت لاربع مجموعات من المركبات ذات التركيب البروفيسكيتي وأظهرت النتائج التالية :

أ- المجموعة ذات الأبعاد الاحادية وهي (ايثانول امين) $2\text{M}2\text{S}6$ حيث م = كوبلت و نحاس و س = كلورايد وبرومايد وقد تم قياس الخواص المغناطيسية و التوصيلية الكهربائية وثابت العزل الكهربى عند درجات حرارة مختلفة (80 - 320 درجة مطلقه) وعند ترددات مختلفه من 4 هيرتز إلى 20 كيلو هيرتز .

ولوحظ بالنسبة لمركبى (ايثانول امين) $2\text{K}2\text{Cl}6$ و (ايثانول امين) $2\text{K}2\text{Br}6$ وجود تغير فى الطور التركيبى عند درجات حرارة 210 و 220 درجة مطلقه للمركبين على التوالى وقد ظهر هذا التغير فى القياسات المغناطيسية و الكهربية و هذه النتائج عززت بقياس التحليل الحرارى الذى اثبت وجود التغير .

أما مركبى (ايثانول امين) $2\text{N}2\text{Cl}6$ و (ايثانول امين) $2\text{N}2\text{Br}6$ ووجد تغير فى الطور التركيبى لمركب (ايثانول امين) $2\text{N}2\text{Br}6$ عند درجة حرارة 240 درجة مطلقه ولم يقابله تغير فى مركب (ايثانول امين) $2\text{N}2\text{Cl}6$ وهذه النتائج أيدت بالتحليل الحرارى وتم شرح النتائج فى ضوء النظريات المتاحة ومقارنتها بابحاث سابقه .

ب- المجموعات ذات الأبعاد الثنائية :

1- مركب (ك²⁷ ه³⁶ ان²) $2\text{M}4\text{Cl}6$ حيث م = منجانيز و كوبلت و نحاس وهي مركبات جديدة. أظهرت دراسة التركيب البلورى لتلك المركبات عند درجة حرارة الغرفة انهم متناظرين وتتبع النوع البلورى اورثورومبك .

نتائج المغناطيسية و الكهربية لهذه المركبات التى تمت فى درجات حرارة من 290 - 420 درجة مطلقه أظهرت وجود تغيرين فى الطور التركيبى عند درجات حرارة 280 و 430 درجة مطلقه لمركب المنجانيز و عند 270 و 420 درجة مطلقه لمركب الكوبلت وعند 258 و 410 درجة مطلقه لمركب النحاس وأيضا من قياس التركيب البلورى باستخدام أشعه اكس عند درجات حرارة مختلفه فوق درجة حرارة الغرفة أظهرت وجود قمم جديده واختفاء أخرى وحدث ازاحه لبعض منها مما يدل على تغير التركيب البلورى وتعذر حل التركيب فى هذه الدرجات لان تماثلها من مستوى أعلى من اورثورومبك .

التركيب البلوري لهذا المركب تم دراسته وابعاد الخلية له $a=b=5,56$ انجستروم و $c=16,65$ انجستروم.

٣- دراسة مركبات بتركيزات مختلقة من معدنى الحديد والزنك وهى (هيكسين امين) 2 ح س زس-١ كل؛ حيث $s=1$ و $0,8$ و $0,5$ و صفر وتم قياس الخواص الكهربائية لهذه المركبات فى درجات حرارة من $100 - 420$ درجة مطلقه وأيضا التحليل الحرارى و النتائج أظهرت وجود أكثر من تغير عند درجات حرارة مختلقة . ولمركب (هيكسين امين) 2 ح كل؛ تم دراسة القابلية المغناطيسية فى درجة حرارة من $100 - 330$ درجة مطلقه ووجد بها تغير فى الطور التركيبى متفق لما وجد فى الخواص الكهربائية والحرارية .