

تخليق وتركيب والخصائص الضوئية والكهربية  $Y_2O_3$  المضاف الي البولوي ايثلين جليكول والبولوي فنيل كلوريد معتمد علي الكتروليتات البوليمر الصلبة النانوية (NCPSEs)

**Ghada Mohammed, Samy El-Gamal, Adel M. El Sayed and Suzan Saber**  
" Synthesis, structural, optical and electrical characterization of  $Y_2O_3$ /poly(ethylene glycol)–poly(vinyl chloride) based nanocomposite solid polymer electrolytes" Polym Int 2023; 72: 342–355

### ملخص البحث

جذبت الكتروليتات البوليمر الصلبة النانوية (NCSPEs) الكثير من الإهتمام كمرشحين ممتازين للكتروليتات المستقبلية والضوئيات وأجهزة تخزين الطاقة. في هذا العمل تم تحضير  $Y_2O_3$  بواسطة طريقة الصفائح النانوية بال قالب الحر ودمجها داخل مصفوفة Sol gel بولي ايثلين جليكول وبولي كلوريد الفينيل عن طريق صب المحلول ثم تم تحضير NCSPE باضافة  $LiCl(Li)$  أو  $NaClO_4(NC)$ .

وأظهرت النتائج XRD ان هيكل  $Y_2O_3$  مكعب ممرکز الجسم وحجم البلورة له 24.8nm وهو علي شكل صفائح نانوية بدرجة نقاء عالية . وأظهرت النتائج ان زيادة تركيز  $Y_2O_3$  تزيد البنية الغير متبلورة وتم استخدام SEM لدراسة مورفولوجيا السطح وتعيين سمك العينة واکدت دراسة التحليل الطيفي للأشعة تحت حمراء التفاعلات بين  $Y_2O_3, NC, LC, blend$ . كما تم دراسة تأثير الأشعة فوق بنفسجية ومن خلالها وجد ان النفاذية اقل من 17%. قيمة  $10^{-3} - 0.2 \times 10^{-3} K$  وأن معامل الانكسار مرتفع. انخفضت طاقة الفجوة من 4.3ev-4ev بتأثير  $Y_2O_3, NC$  وذلك مقارنة ب LC . وقد وجدت زيادة كبيرة في  $\sigma_{ac}$  وأقصى قيمة لها  $7.4 \times 10^{-4} Scm^{-1}$  وذلك للعينة 10Wt%NC/YO blend ووجد ان افلام NCSPE موصلات ايونية وان الإسترخاء ليس Debye relaxation وان الية التوصيل المتردد هو القفز للحاجز المترابط (CBH) .