

تقييم صلابة السطح الصغرى للراتنج الاسمنتي مقابل ترميمات الراتنج المحفز صوتيا المستخدمه في لصق الترميمات المصنعه بواسطه الكمبيوتر

الهدف من الدراسة: تقييم صلابة السطح الصغرى وعمق العلاج الضوئي المركبة الراتنج المحفز صوتيا لتدعيم كتلة مركب CAD / CAM بسمكات مختلفة مقابل الأسمنت راتنج ثنائي التحفيز المستخدمة تقليديا. تم استخدام كتل راتنج CAD / CAM المركبة (Grandio) المواد الترميمية في هذه الدراسة. تم اختيار اثنين من مواد الراتنج: SonicFill 2 راتينج (Kerr) واسم ارتباط الراتنج العالمي ثنائي الوصلة (Bisco). تم إعداد أربعة أقسام من كل كتلة كتل CAD / CAM من ١ ملم ، ١,٥ مم ، ٢ مم و ٣ مم على التوالي. تم تقسيم العينات المقسمة لكل من كتل CAD / CAM وفقا لسمكها إلى ثلاث مجموعات (ن = ٥). تم وضع حشوات من كل اسمنت مركب على شريحة زجاجية شفافة بسمك ١ مم وتقلص إلى سماكة غشاء ١٠٠ م. تم تغطية كل عينة بأحد ألواح الكاديوم CAD-CAM أو تركها غير مكشوفة (التحكم) ومن ثم تم معالجتها بالضوء لمدة ٤٠ ثانية. تم الحصول على الصلابة الصغيرة للسطح العلوي والسفلي للعينات. تم حساب و حساب القيم الصغرى و نسبة الصلابة في العينات. تم إجراء قياسات Microhardness مرتين ؛ واحد على الفور وبعد ٢٤ ساعة. تم إجراء التحليل الإحصائي. تم تقييم أهمية الفرق داخل نفس المجموعة باستخدام اختبار تحليل التباين (ANOVA) في اتجاه واحد ، متبوعًا باختبار Tukey للمهام بعد أن أشار ANOVA إلى اختلاف كبير. تم استخدام اختبار T للمقارنة بين المجموعتين. تم تعيين مستوى الأهمية في $P < 0.05$. النتائج: على الفور ، في السيطرة ، تم تسجيل قيمة متوسطة أعلى في مجموعة Sonicfill ، مع وجود فرق ذو دلالة إحصائية ($P = 0.011$). في ١ مم ، ١,٥ مم ، ٢ مم ، تم تسجيل قيمة متوسطة أعلى في مجموعة SonicFill 2 ، مع فرق ذو دلالة إحصائية ($p = 0.003$ ، $p = 0.00$ ، $p = 0.00$ على التوالي). في الاسمنت الراتنج ٣ ملم سجلت متوسط القيمة $0.495 \pm$ ، بعد ٢٤ ساعة ، في التحكم ، تم تسجيل قيمة متوسطة أعلى في مجموعة الأسمنت الراتنج ، مع عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية ($P = 0.44$). في ١ مم ، ١,٥ مم ، تم تسجيل قيمة متوسطة أعلى في مجموعة SonicFill 2 ، مع عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية ($P = 0.55$ ، $P = 0.356$ على التوالي). في ٢ مم ، سجلت أسمنت الراتنج قيمة وسط أعلى ($p = 0.00$). في ٣ ملم ، سجلت أسمنت راتنج متوسط قيمة 0.876 ± 0.008 .

الخلاصة: في ظل الحد من الدراسة الحالية يمكن أن يخلص إلى أن التعبئة الكتل الراتنج المركب كاتجاه بسماكة لا تزيد عن CAD / CAM جديد في إجراء الإسمنت يمكن معالجته بكفاءة من خلال كتل مركب ١ مم. في الواقع ، يظل أسمنت الراتنج المزدوج الوصل مريحًا لترسيخ عملية ترميم غير مباشرة أكثر جمالية.